

Анализ

отработанного катализатора Октифайн 485П с уст. Г-43-107 п/п УНПЗ

согласно СЗ № 16/5822 от 17.09.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Результаты анализа
1.	Массовое содержание оксида алюминия Al_2O_3 ,% (в пересчёте на сухое вещество)	53,18
2.	Массовое содержание окислов редкоземельных элементов ОРЗЭ,% (в пересчёте на сухое вещество)	2,25
3.	Массовое содержание потерь при прокаливании ,%	0,55
4.	Массовое содержание углерода,%	0,18
5.	Массовое содержание серы,%	0,06