

АНАЛИЗ
смеси катализаторов ТК-743 + ТК-10 + ТК-709 + ТК-831
из реактора Р-101 установки Л-24-300/1 ПАУ ПП «Уфанефтехим»,
согласно СЗ № 02-01-17/5975 от 16.10.2018г.

№ п/п	Наименование показателей	Результаты анализа
1.	Массовая доля углерода С, %	1,14
2.	Массовая доля серы S, %	5,54
3.	Массовое содержание, % - NiO - CoO - MoO ₃	1,95 Отс. 9,22
4.	Потери при прокаливании при 600 ⁰ С, %	9,66

И.О. начальника лаборатории катализаторов
ОТК-ЦЗЛ ПП «Уфанефтехим»



Федорова Е.В.