

АНАЛИЗ

смеси катализаторов HR-504, ТК-10, ТК-709, ТК-743, ТК-831 из реактора Р-3,
смеси катализаторов HR-504, HR-504 1.6, ТК-560, ТК-10 из реактора Р-4
уст-Л-24/5 ПП «УНХ», согласно СЗ № 02-01-05/4224 от 07.08.2018г.

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний и место отбора	
		Р-3	Р-4
1.	Массовая доля углерода С, %	11,2	12,4
2.	Массовая доля серы S, %	10,3	9,67
3.	Массовое содержание, %		
	- NiO	1,78	Отс.
	- CoO	2,17	3,58
	- MoO ₃	13,40	18,60
	- Fe	0,60	0,11
	- V	1,70	0,003
4.	Потери при прокаливании при 550°С, %	19,84	24,61

Начальник лаборатории катализаторов

ПП «УНХ» ОТК-ЦЗЛ



Петряева О.Ф.